

Farba Strukturalna - Trawertyn Silveno Decorazione

Karta Techniczna



1. OPIS

Tynk Trawertyn to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny podobny do przeciętego trawertynu z widocznymi elementami imitującymi jego wewnętrzną strukturę w formie naturalnych ubytków i wżerów.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

postać	proszek
kolor	baza neutralna z możliwością powierzchniowego barwienia lakierami Silveno
zapach	lekki, charakterystyczny
pH	ok. 12,5
rozpuszczalność w wodzie	ograniczona

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do nakładania tynku Trawertyn należy odpowiednio przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów.

4. PRZYGOTOWANIE TYNKU

Przed przystąpieniem do pracy zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody. Dla opakowań **4 kg**: 1.4 l – 1.6 l, **8 kg**: 2.8 l – 3.2 l wody. Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem.

W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

5. NARZĘDZIA

Paca Wenecka, Wałek malarski, Gąbka do Dekoracji

6. SPOSÓB UŻYCIA

▪ 1 Etap

Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od chłonności podłoża - wałkiem malarskim наносimy grunt szczerpy Silveno (jedno lub dwukrotnie).

▪ 2 Etap

Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25°C pacą wenecką równomiernie nakładamy tynk na grubość ziarna, jednocześnie wygładzając tak, by nie tworzyć zgrubień.

▪ 3 Etap

Po upływie 12 godzin (nie szybciej), przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy tynku, powierzchnię dokładnie zmoczyć wodą używając wałka malarskiego.

▪ 4 Etap

Drugą warstwę Trawertynu, nakładamy podobnie jak warstwę pierwszą, na grubość ziarna.

Farba Strukturalna - Trawertyn Silveno Decorazione

Karta Techniczna



▪ 5 Etap

Kilka minut po nałożeniu drugiej warstwy lekko wygładzamy powierzchnię i przystępujemy do formowania wzoru w typie trawertynu. Krawędzią pacy (pod kątem 90 stopni) delikatnie wydrapujemy wzór. Następnie przed całkowitym wyschnięciem wygładzamy pacą całą powierzchnię.

▪ 6 Etap

Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku nanosimy wałkiem malarskim lakier bezbarwny Silveno tak, by nie pozostawiać zacieków.

▪ 7 Etap

Na tak przygotowaną powierzchnię po upływie 6 godzin wcieramy gąbką lub pędzlem odpowiednio zabarwiony lakier Silveno tak, by równomiernie rozprowadzić kolor, a jego ewentualny nadmiar usunąć by nie pozostawiać zacieków.

Wszystkie czynności z użyciem lakieru Silveno wykonujemy zgodnie z kierunkiem wydrapań.

7. WYDAJNOŚĆ: 0,8-1 m²/1kg

8. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny – zasady bezpiecznego stosowania podano w Karcie Charakterystyki.

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie utrzymywania się objawów, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając otwarte powieki. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Skonsultować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

9. MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

(Data produkcji na opakowaniu)

10. OPAKOWANIA HANDLOWE: 4kg, 8kg

Farba Strukturalna - Trawertyn
Silveno Decorazione

Karta Techniczna



11. NORMY/ATESTY

PN-EN 998-1:2004

12 UWAGI

Przed przystąpieniem do planowanych prac, jak i po dodaniu wszelkich dodatków, produkt należy dokładnie wymieszać w sposób określony w Karcie Technicznej Produktu. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą STOFARB, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.